

L.P. Bader & Co. GmbH
Neckartal 140 D-78628 Rottweil
☒ Postfach 1137 D-78611 Rottweil

Telefon: + 49 (0)7 41-9 42 52-0
Telefax: + 49 (0)7 41-9 42 52-50

E-Mail: service@lubaprint.de
Internet: www.lubaprint.de

LUBA-print Wachsdispersion VP 709/P

Anwendungsgebiet:

UV- Lacke,
zur Verbesserung der Gleiteigenschaft bei guter Glanzhaltung.

Verarbeitungshinweis:

2 - 6 % dieser Wachsdispersion werden dem Lack unter Rühren zugegeben.

<u>Kenndaten:</u>		<u>Einheit:</u>	<u>Methode:</u>
Festkörper:	min:	17,0 %	nach Lösemittelextraktion
	max:	19,0 %	
		Wachsmischung	
Tropfpunkt:	min:	71 °C	DIN ISO 2176 (vom Festwachs)
	max:	82 °C	
Lösemittel:		Tripropylenglycoldiacrylat (TPGDA) / Oligotriacrylat (OTA 480) im Verhältnis 52:21	
Feinheit 50%:	min:	4,0 µm	Picture-Particle-Analyzing-System
	max:	6,0 µm	
Feinheit 98% <:		10,0 µm	Picture-Particle-Analyzing-System
Dichte:	min:	0,88 g/ccm	Pyknometer DIN EN ISO 2811-1
	max:	0,90 g/ccm	
Viskosität:	typ.:	140 mPa.s	Rheolab MC1 DIN 53019 1.291s-1

Versuchsprodukt: Vorläufige Angaben, die Grenzwerte können erst nach 4 produzierten Chargen angegeben werden.

Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen 5-35°C mindestens 6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.
Vor Gebrauch gut aufrühren!.

Vorstehende Angaben werden im Rahmen unserer Qualitätsprüfung regelmäßig überprüft. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen Einsatzzweck zuzusichern.