

L.P. Bader & Co. GmbH
Neckartal 140 ◀ D-78628 Rottweil
☒ Postfach 1137 ◀ D-78611 Rottweil

Telefon: + 49 (0)7 41-9 42 52-0
Telefax: + 49 (0)7 41-9 42 52-50

E-Mail: service@lubaprint.de
Internet: www.lubaprint.de

LUBA-print Wachsdispersion C 10/B

Anwendungsgebiet:

Aromatenfreie Holzlacke,
zur Verbesserung der Kratzfestigkeit und Schleifbarkeit von Grundierungen und 2-
Schicht-Lacken.

Verarbeitungshinweis:

2 - 6 % dieser Wachsdispersion werden dem Lack unter Rühren zugegeben

<u>Kenndaten:</u>		<u>Einheit:</u>	<u>Methode:</u>
Festkörper:	min:	9,0 %	Sartorius MA 100 Infrarottrockner
	max:	11,0 %	
Schmelzbereich:	min:	Amid-Wachs 147 °C	DSC (vom Festwachs)
	max:	153 °C	
Lösemittel: Feinheit 50%:	min:	Butylacetat 2,0 µm	Picture-Particle-Analyzing-System
	max:	3,0 µm	
Feinheit 98% <: Dichte:	min:	6,0 µm	Picture-Particle-Analyzing-System
	max:	0,86 g/ccm	
Viskosität:	min:	0,88 g/ccm	Pyknometer DIN EN ISO 2811-1
	max:	15 mPa.s	
	min:	40 mPa.s	Rheolab MC1 DIN 53019 1.291s-1

Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen 5-35°C mindestens 12 Monate haltbar in original ver-
schlossenen Gebinden.

Vor Gebrauch gut aufrühren!.