

L.P. Bader & Co. GmbH  
Neckartal 140 ▲ D-78628 Rottweil  
☒ Postfach 1137 ▲ D-78611 Rottweil

Telefon: + 49 (0)7 41-9 42 52-0  
Telefax: + 49 (0)7 41-9 42 52-50

E-Mail: [service@lubaprint.de](mailto:service@lubaprint.de)  
Internet: [www.lubaprint.de](http://www.lubaprint.de)

## LUBA-print Wachsdispersion 942/A

### Anwendungsgebiet:

Wässrige, glänzende Systeme mit guter Wasserfestigkeit, Scheuerfestigkeit und Anti-blocking.

### Verarbeitungshinweis:

2 - 6 % dieser Wachsdispersion werden dem fertigen Lack unter Rühren zugegeben

| <u>Kenndaten:</u> | <u>Einheit:</u>                                 | <u>Methode:</u>                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Festkörper:       | min: 33,0 %<br>max: 36,0 %<br>Polyethylen-Wachs | Sartorius MA 100 Infrarottrockner |
| Schmelzbereich:   | min: 125 °C<br>max: 135 °C                      | DSC (vom Festwachs)               |
| Lösemittel:       | Wasser  |                                   |
| Emulgatorsystem:  | nichtionisch                                    |                                   |
| pH-Wert:          | min: 8,0<br>max: 9,5                            | DIN ISO 976                       |
| Feinheit 98% <:   | 3,0 µm  | Single pass test                  |
| Dichte:           | min: 0,99 g/ccm<br>max: 1,01 g/ccm              | Pyknometer DIN EN ISO 2811-1      |
| Viskosität:       | min: 20 mPa.s<br>max: 40 mPa.s                  | Rheolab MC1 DIN 53019 1.291s-1    |

### Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen 5-35°C mindestens 12 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.

Vor Gebrauch gut aufrühren!.

### Vor Frost schützen!

Bei längerer Lagerzeit, bei Teilentnahmen, sowie bei sichtbarer Antrocknung durch verdunsten von Wasser empfiehlt es sich, das Produkt vor dem Einsatz zu filtrieren.

Vorstehende Angaben werden im Rahmen unserer Qualitätsprüfung regelmäßig überprüft. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen Einsatzzweck zuzusichern.