

L.P. Bader & Co. GmbH
Neckartal 140 D-78628 Rottweil
☒ Postfach 1137 D-78611 Rottweil

Telefon: + 49 (0)7 41-9 42 52-0
Telefax: + 49 (0)7 41-9 42 52-50

E-Mail: service@lubaprint.de
Internet: www.lubaprint.de

LUBA-print Wachsdispersion 123

Anwendungsgebiet:

Steinpflagemittel:
für Cotto-Böden und ähnlichen offenenporigen Ziegelböden.

Verarbeitungshinweis:

Vor der Erstpflege müssen die Cotto - Fliesen gründlich von Kalkflecken gereinigt werden, offenporige Untergründe müssen regelmäßig gepflegt werden.

<u>Kenndaten:</u>	<u>Einheit:</u>	<u>Methode:</u>
Festkörper:	min: 15,5 % max: 17,5 %	Sartorius MA 100 Infrarottrockner
Lösemittel:	Wachs- / Polymerkombination	
Emulgatorsystem:	Wasser	
pH-Wert:	nichtionisch / anionisch	
	min: 7,5 max: 8,5	DIN ISO 976
Feinheit 98% <:	5,0 µm	Single pass test
Dichte:	min: 0,98 g/ccm max: 1,00 g/ccm	Pyknometer DIN EN ISO 2811-1
Viskosität:	min: 1 mPa.s max: 20 mPa.s	Rheolab MC1 DIN 53019 1.291s-1

Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen 5-35°C mindestens 12 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.

Vor Gebrauch gut aufrühren!.

Vor Frost schützen!

Bei längerer Lagerzeit, bei Teilentnahmen, sowie bei sichtbarer Antrocknung durch verdunsten von Wasser empfiehlt es sich, das Produkt vor dem Einsatz zu filtrieren.

Vorstehende Angaben werden im Rahmen unserer Qualitätsprüfung regelmäßig überprüft. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen Einsatzzweck zuzusichern.